

Regnställ för barn



Didriksons
Boardman

KappAhl
Kaxs

Abeko
Ludvig

Polarn & Pyret
Regnställ

Lindex
Bamse

Garda
Freddy + Plask

Stadium
Everest
K CL RAIN

Ica
Regnset

H & M
Regnställ

Ticket to
heaven
Janis

Team Sportia
North Bend
Rainman set

Celavi
Rainwear suit

Cirkpris jacka + byxa	750	500	650	650	550	370	400	300	400	540	600	400
Konsumentkontakt	didriksons.nu	kappahl.se	abeko.se	polarnopyret.com	lindex.se	garda.se	stadium.se	ica.se	hm.se	ticket2heaven.dk	teamsportia.se	brands4kids.dk

Produktfakta

	Dragkedja/ knappar	Dragkedja/ knappar	Dragkedja/ knappar	Knappar	Dragkedja	Knappar	Dragkedja/ knappar	Dragkedja/ knappar	Dragkedja	Dragkedja/ knappar	Dragkedja	Dragkedja/ knappar
Reglerbar fotresår	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Hängslen eller midjbyxa	Hängslen,väst	Hängslen	Hängslen	Hängslen	Hängslen	Hängslen	Hängslen	Hängslen	Hängslen	Hängslen	Midjbyxa	Hängslen
Fodrad	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Öko-tex märkt	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Reflexer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Några mätvärden från testet

Materialets rivstyrka (Newton)	30	27	29	18	23	22	16	16	20	21	18	19
Vattentätet före nötning (mH ₂ O)	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	5,5–9,4	>10	4,2–6,6	3,1–4,9	2,7–3,9
Vattentätet efter nötning (mH ₂ O)	>10	>10	>10	>10	3,0–>10	5,4–>10	0,2–0,5	0,0	0,0	0,0–0,2	0,6–1,6	0,0
Vattentätet söm (mH ₂ O)	>10	>10	>10	>10	>10	2,7–4,2	>10	2,4–>10	8,0–>10	3,9–>10	1,3–1,4	1,9–6,3

Förekomst av tungmetaller och ftalater

Bly i knappar (mg/kg)	-	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-
Bly i belagd väv (mg/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-
Kadmium i dragkläpp (mg/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-
Ftalater (DEHP) i väv (%)*	-	-	-	-	-	5,0%	-	-	-	-	-	-
Ftalater (DINP) i väv (%)**	-	-	-	-	-	9,0%	-	-	-	-	-	-
Ftalater (DEHP) i dragkläpp (%)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6%	-	-

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)

Vattentätet före nötning (40%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,7	5,0	4,6	4,5	3,1	1,6	1,7
Vattentätet efter nötning (35%)	5,0	5,0	5,0	5,0	4,1	3,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,6	1,0
Rivstyrka (25%)	4,6	4,1	4,1	3,4	3,8	2,9	3,0	3,3	3,4	3,6	3,2	3,3
Totalbetyg	4,9	4,8	4,8	4,6	4,4	3,3	3,1	3,0	3,0	2,5	2,0	1,9

Kommentarer

Bäst i test

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra vattentätet

Bra

Höga halter av bly och ftalater. Lägre rivstyrka.

Dålig vattentätet efter nötning och dålig slitstyrka.

Dålig vattentätet efter nötning och dålig slitstyrka.

Dålig vattentätet efter nötning och dålig slitstyrka.

Innehåller bly, kadmium och ftalat. Lägre vattentätet och dålig slitstyrka.

Dålig vattentätet efter nötning och dålig slitstyrka.

Dålig vattentätet och dålig slitstyrka.