

Luftföroreningar från väggfärg

VOC-ämnen



Nordsjö
Original
väggfärg matt



Beckers
Väggfärg
halv matt



Byggmax
Midun,
väggfärg 20



Jotun
Jotun
vägg och tak



Rusta
Reflek
Nyans



Jula
FS Colour
Collection



Alcro
Basic 7 vägg
och tak



Bauhaus
Swingcolor
väggfärg 20

Konsumentkontakt

nordsjo.se

beckers.se

byggmax.se

jotun.se

rusta.se

jula.se

alcro.se

bauhaus.se

Jämförpris, kr/l

100

111

66

83

40

63

66

80

Produktinformation

Deklarerad VOC-halt i färgen, g/l

< 1

< 30

Max 1

Max 1

< 10

Max 30

< 30

Max 15

Märkning



Varnar för allergiframkallande ämnen

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Så förorenar färgerna inomhusluften

Riskindex¹, lägre värde = bättre (Total emission VOC-ämnen, µg/m³)

Efter 1 dygn

0,54 (610)

9,5 (2 800)

11 (91)

2,5 (2 400)

17 (41 000)

42 (64 000)

71 (68 000)

9,5 (11 000)

Efter 3 dygn

-

0,002 (5,1)

0,48 (48)

1,7 (800)

7 (15 000)

17 (24 000)

18 (28 000)

15 (10 000)

Efter 28 dygn

-

-

0,18 (18)

0,41 (83)

0,52 (840)

0,59 (1 400)

0,83 (2 100)

3,9 (2 400)

Formaldehyd, µg/m³

Efter 1 dygn

-

8,2

38

-

-

10

11

-

Efter 28 dygn

-

-

3,7

-

-

-

-

-

Klarar tyska krav (AgBB)² för byggvaror:

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Kommentar

Avger klart lägst halter. Lägt riskindex redan vid ett dygn. Släpper ingenting efter tre dygn.

Avger låga halter efter tre dygn och ingenting efter 28 dygn.

Avger lägre halter VOC-ämnen. Lägt riskindex efter ett och tre dygn.

Lägre riskindex redan efter ett dygn. Låga halter av VOC-ämnen efter 28 dygn.

Höga halter efter ett och tre dygn. Lägre halter efter 28 dygn.

Högt riskindex och höga halter av VOC-ämnen efter ett och tre dygn.

Högst riskindex och högst halter av VOC-ämnen efter både ett och tre dygn.

Högst riskindex och högst halter av VOC-ämnen efter 28 dygn.