

PARKETTGOV EK 3-STAV LACKAD 14 MM BARLINEK

Artikelnummer 13405

TESTFAKTA VERIFIED QUALITY & PERFORMANCE



	Krav*	
TOTALBETYG (1-10)	9,0	8,0
DELBEYTG HUVUDMOMENT (VIKT I TOTALBETYG INOM PARENTES)		
Slitagetålighet (33%)	9,8	6,0
Fläcktålighet (33%)	8,7	6,0
Tryck- och slagtålighet (33%)	8,4	6,0
PRODUKTINFORMATION		
Tjocklek i mm	14	
Bredd i mm	207	
Klickgolv/ klicksystem	Ja/ 5Gc	
Miljömärkning	FSC	
MÄTVÄRDEN/ DELBEYTG FRÅN TESTET		
Antal varv till genomnött i 12 av 16 sektorer	4 100	2 500
Fläcktålighet mot blåbär (1 - 10)	7,0	6,0
Fläcktålighet mot urin (1 - 10)	9,1	6,0
Slagtålighet stålkula från 10 cm (1 - 10)	6,0	6,0
Slagtålighet stålkula från 5 cm (1 - 10)	10,0	6,0

*) Kravnivå för Testfakta Verified Quality & Performance

KOMMENTAR från Testfakta :

Mycket bra slitagetålighet och bra tålighet mot fläckar

JANUARY 2020



Verified™

Quality & Performance

BYGGMAX BARLINEK PARQUET FLOOR

Laboratory test of stain resistance, abrasion and hard object impact resistance.

ID: R1905 Read the test on testfakta.se/com

INDEPENDENT LABORATORY TESTS

Om testet & Testfaktas kvalitetsmärkning

Kravnivån för Testfakta Verified Quality & Performance är satt utifrån testresultaten för ett representativt urval av jämförbara golv på den svenska marknaden (både varumärkesprodukter och bygghandels egna varumärken).

Proverna laboratorietestades enligt Testfaktas protokoll för lackade parkettgolv och resultaten tolkades och betygsattes på en tio-gradig skala i samråd med laboratoriet. Gränsen för att kvalificera för Testfaktas kvalitetsmärkning sattes utifrån kvalitén på den bättre golven. För att kvalificera för Testfakta Verified Quality & Performance krävs ett totalbetyg på lägst 8,0 och inget delbetyg under nivån godkänt.

Byggmax Parkettgolv Ek 3-stav lackad presterade bra till mycket bra i testets samtliga tre huvudmoment och nådde ett totalbetyg på 9,0. Golvet uppfyller därmed kriterierna för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

LABORATORIETEST 20 OKTOBER - 18 DECEMBER 2019