

Skaljackor



Klättermusen
Allgrön
2.0



Norrøna
trollveggen Gore-Tex
Pro light Jacket



Peak Performance
Trail HIPE® 3L
Shell Jacket



Arc'teryx
Beta AR
Jacket



Everest
m 3l venture
jacket



Urberg
Urberg Men's 3l
Shell Jacket



Fjällräven
Keb GTX
Jacket



The North face
Summit Futurelight
Jacket



Haglöfs
L.I.M Airak GTX
Jacket Men

Cirkapris	kr	6 000	7 999	3 100	7 599	1 499	2 195	7 499	3 299	4 999
Konsumentkontakt		klattermusen.se	norrøna.com	peakperformance.com	arcteryx.com	stadium.se	urbergskandinavien.com	fjallraven.se	thenorthface.se	haglofs.se

PRODUKTFAKTA										
Material		3-lagers Cutan®-tyg	3-lagers GORE-TEX-tyg	70D lätt ripstop-tyg med 3-lagers mjukt trikåfoder	3-lagers GORE-TEX med ePE	3-lagersmaterial, polyester och polyuretan	3-lagersmaterial, polyester, polyamide och polyuretan	3-lagers GORE-TEX med ePE	FUTURELIGHT™-3-lagersskal	GORE-TEX 3L med ePE-laminat
Vattentätet deklarerad	mm	20 000	28 000	20 000	–	20 000	20 000	–	10 000	28 000
Uppmått vikt (storlek L)	g	666	425	274	500	530	493	474	220	280
Ventilation/ öppning i armhålan		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
Ärmavslut		Åtdragbart med dragsko, längre i överkant	Åtdragbart med kardborre, längre i överkant	Fast resår	Åtdragbart med vass kardborreknäppning	Åtdragbart med kardborre	Åtdragbart med kardborre	Åtdragbart med kardborre	Fast resår	Åtdragbart med kardborre, längre i överkant

UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET										
Ljudnivå prassel	dB	59	71	68	71	58	64	64	68	66
Rivtålighet i tyget (medel varp och väft)	N	29,9	17,1	20,5	17,0	10,5	34,4	18,0	34,3	9,4
Vattentätet i tyget (högre=bättre)	mm	20 002	20 002	14 107	20 002	15 667	20 002	18 839	10 985	10 088
Vattentätet i sömmarna	mm	12 995	9 384	12 424	9 353	12 322	15 698	5 692	4 039	4 039
Andningsförmåga (högre = bättre)	g/m ² xPa x h	0,52	0,51	0,61	0,49	0,21	0,22	0,41	1,56	0,59
Vindtätet (högre = sämre)	mm/s	0,98	0,94	1,23	0,91	1,02	2,48	1,70	1,60	1,02
Dragtålighet i dragkedjan	N	270	92	116	155	190	132	127	120	80

TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)										
Användning	20%	9,2	6,8	6,2	4,8	9,4	7,7	7,7	4,4	7,2
Tålighet (tyg och dragkedja)	20%	9,5	5,9	6,6	6,7	6,6	8,2	6,5	8,0	5,0
Vattentätet	20%	9,1	7,8	6,5	7,8	7,1	10,0	6,1	2,4	2,0
Andningsförmåga	20%	6,7	6,5	8,0	6,2	2,0	2,2	5,0	10,0	7,7
Vindtätet	20%	9,8	9,9	9,2	10,0	9,7	6,0	8,0	8,3	9,7

Totalbetyg		8,9	7,4	7,3	7,1	6,9	6,8	6,7	6,6	6,3
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kommentar		Bäst i test. Genomgående bra testresultat, vind- och vattentät med högst tygkvalitet.	Vindtät och relativt god vattentätet men mindre tålig dragkedja och mycket prasslig.	Vindtät och andas mycket bra. Ganska prasslig.	Vindtät och relativt bra vattentätet. Något vass vid hakan och mycket prasslig.	Bra detaljlösningar och bra vindtätet men andas dåligt och har sämre rivtålighet.	Tålig och vattentät men andas dåligt och är mindre vindtät.	Mindre vattentäta sömmar och något sämre andningsförmåga.	Sämre vattentätet men andas bra och är tålig. Något vass vid hakan, saknar sidoventilation och är ganska prasslig.	Andas relativt bra och är vindtät men har dålig vattentätet och mindre tåligt tyg. Något vass vid hakan.
------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---