

Snickerifärg

Vattenburen, inomhus,
halvblank, kulör vit



Jotun
Lady interiör



Nordsjö
Sadolin



Flügger
Interiör



Caparol
Capacryl 40



Nordsjö
Blankett V



Alcro
Servalack Aqua



Becker
Elegant Aqua



Reflekt
Lackfärg V



**Lösnings-
medelsburen
referens**

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Cirkapris per liter | 275 | 250 | 235 | 225 | 220 | 235 | 235 | 130 | |
| Konsumentkontakt | jotun.se | nordsjo.se | flugger.com | caparol.se | nordsjo.se | alcro-beckers.com | alcro-beckers.com | rusta.se | |
| Glans | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Testresultat, betyg 1-5 där 5 är bäst | | | | | | | | | |
| Tålighet mot vatten | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Tålighet mot repning | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Tålighet mot värme | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| Tålighet mot fett | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Tålighet mot alkohol | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| Tålighet mot färgad vätska (kaffe) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| Totalbetyg | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,9 |
| Kommentar | Bäst i test | Mycket bra | Bäst reptålighet | Dålig tålighet mot vatten och alkohol | Dålig tålighet mot vatten | Dålig tålighet mot vatten | Dålig tålighet mot vatten | Dålig tålighet mot vatten och alkohol | |