

Superlim

Lättflytande



Biltema
Superlim EMV



Loctite
Super Glue Precision



Stanger
Super Glue



Illbruck
CY410 Superlim Nr 1



UHU
Ultra Fast Minis



Bostik
Superglue 1

Konsumentkontakt	<i>biltema.se</i>	<i>loctite.com</i>	<i>stanger.de</i>	<i>illbruck.se</i>	<i>uhu.se</i>	<i>bostik.se</i>
Inköpspris (kronor)	16,90	39,90	20,00	31,95	40,00	19,95

Produktinformation

Förpackningsstorlek (gram)	3	5	6	6	3	3
Jämförpris (kronor/gram)	5,63	7,98	3,33	5,33	13,33	6,65

Utvalda mätvärden från limning av stål*

Limstyrka efter 24 tim (Megapascal)	8,7	6,7	8,0	8,3	6,5	1,2
Limstyrka efter åldring (Megapascal)	3,5	3,8	2,4	3,8	1,2	1,2
Limstyrka efter 10 min (Megapascal)	2,1	1,4	2,4	0,9	1,0	0,6
Limstyrka efter fukt och kyla (Megapascal)	0,7	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6

Delbetyg, skala 1 -5 där 5 är bäst (vikt av totalbetyget inom parentes)

Limstyrka (60%): **	4,5	4,7	3,8	4,1	3,4	3,1
-Stål	4,6	4,5	3,7	5,0	2,6	1,4
-Plast	4,5	4,8	4,0	2,5	4,0	4,8
-Trä	3,8	4,5	3,2	3,8	2,8	4,3
-Keramik	5,0	5,0	4,5	5,0	4,3	2,0
Härdar snabbt (20%)	4,2	3,5	4,5	3,1	3,4	2,0
Tål utomhusklimat (20%)	2,0	1,3	1,3	1,3	1,0	1,8
Totalbetyg	3,9	3,8	3,5	3,3	2,9	2,6

Kommentar

Bäst i test.

**Bäst limstyrka
totalt men tål
inte fukt och kyla.**

**Härdar snabbast.
Tål inte fukt och kyla.**

**Bäst på stål men
sämst på plast.
Tål inte fukt och kyla.**

**Sämrre på stål och trä.
Tål fukt och kyla
sämst. Dyrast.**

**Sämst på stål men
mycket bra på plast.
Tål inte fukt och kyla.**

Test  **fakta**

* Här redovisas mätvärden bara på stål för bättre jämförelse.

** Baseras på mätvärden från vidhäftning efter både 24 timmar och tre veckors åldring.

Fakta och bild: Testfakta i september 2016